

PUUVALMIIT ULKOVERHOULAUDAT

(Ensimmäinen pintakäsittely tapahtuu yli 60 h höyläyksestä)

MAALAUSOLOSUHTEET

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalattavan puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. On vältettävä maalausta suorassa auringonpaisteessa.

ALUSTAN KÄSITTELY

Pinnasta poistetaan irtonainen aines, pöly ja lika. Homehtuneet kohdat pestään RENSA-homepesuliukoksella, huuhdellaan huolellisesti vedellä ja annetaan kuivua ennen maalausta. Sinkitsemättömät naulat ja muut syöpyvät metalliosat maalataan FERREX-ruosteenestomaalilla.

MAALAUSKÄSITTELY

Puunsuojaus: Pinta sivellään värittömällä puunsuojalla esim. WOODEX-kyllästeellä.

Pohjamaalaus: Puupinnat pohjamaalataan 10 % ohennetulla NORDICA -pohjamaalilla.

Kuivumisaika on 1 vrk lämpötilassa +20°C, 2 vrk lämpötilassa +15°C ja 3 vrk lämpötilassa +5°C.

Pintamaalaus: NORDICA- pohjamaalilla maalattu puupinta voidaan pintamaalata sekä dispersio- että öljymaaleilla. Maalaus tulee tehdä kahteen kertaan

Pintamaaleiksi suosittelemme: NORDICA EKO, PANU, CELLO WINTEX ja AINOLA PRO talomaaleja; WOODEX peittäviä puunsuojia tai WINTOL ja CELLO VILLA öljymaalialia.

Lautojen poikkisahatut päät maalataan erittäin huolellisesti.