



# TEKNOSAFE 2407-00

## palosuojamaali

<b>MAALITYYPPI</b>	TEKNOSAFE 2407-00 on vesiohenteinen palosuojamaali, joka on tarkoitettu puupinnoille sisä- ja ulkotiloihin.
<b>KÄYTTÖ</b>	Käytetään sisä- ja ulkotiloihin tulevien puujulkisivujen palonkestoa parantavana teollisena pohjamaalina. Maali kuuluu maalausjärjestelmään, johon hyväksytään vain tietyt pintamaalit. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.
<b>ERIKOISOMINAISUUDET</b>	Palosuojaominaisuudet on luokiteltu B-s1,d0 EN 13501-1 mukaan (SBI-testi).
<b>TEKNISET TIEDOT</b>	
<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	44 ±2 tilavuus-%
<b>Kiintoainepitoisuus</b>	n. 700 g/l
<b>Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)</b>	n. 6 g/l
<b>Teoreettinen riittoisuus</b>	Höylätylle kuusipaneelille sisätiloissa vähintään 250 g/m <sup>2</sup> Höylätylle kuusipaneelille ulkotiloissa vähintään 350 g/m <sup>2</sup> Hienosahatulle kuusipaneelille sisä- ja ulkotiloissa vähintään 350 g/m <sup>2</sup>
<b>Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 % - kosketuskuiva</b>	20 - 30 min kuluttua
<b>Päällemaalattavissa</b>	30 - 60 min kuluttua
	Kalvonpaksuuden kasvu ja kuivumistilan ilman suhteellisen kosteuden nousu hidastavat yleensä kuivumista.
	Tehostetussa kuivauksessa ohjeet maalinvalmistajalta.
<b>Ohenne, välineiden pesu</b>	Vesi
<b>Kiilto</b>	Himmeä
<b>Värisävyt</b>	Valkoinen

Käännä

---

**KÄYTTÖOHJEET****Pinnan esikäsittele**

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.  
Puun kosteuden tulee olla alle 20 %.  
Ennen pohjamaalausta ulkotiloihin tarkoitettu puu on suositeltavaa käsitellä TEKNOL AQUA 1410-01 tai GORI 356 puunsuoja-aineella, jotka suojaavat puuta lahottaja-, home- ja sinistäjäsieniä vastaan.

**Maalausolosuhteet**

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Paras lopputulos saadaan, kun ilman lämpötila on +23 - +38 °C, ilman suhteellinen kosteus on 50 - 70 % ja ilmanvaihto on hyvä.

**Maalaus**

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.  
Maali levitetään ruiskulla teollisesti.

Pohjamaalauksen jälkeen pintamaalaus suoritetaan NORDICA EKO 3330-03:lla.

**VARASTOINTI**

Ei saa jäättyä. Sopivin varastointilämpötila on +10 - +25°C.

---

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot Teknoksen tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.

---