

**MAALITYYPPI**

Vesiohenteinen alkydi/akryylipohjainen, nopeasti kuivuva teolliseen levitykseen tarkoitettu kuultava pohjamaali joka korostaa puun luonnollista pintakuviointia.

KÄYTTÖ

Ulkoverhouslautojen ja puutaloelementtien teollinen pintakäsittely. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.

ERIKOISOMINAISUUDET

Suojaa puuta kunnes se pintamaalataan rakennuspaikalla tai tehtaalla. Valmiiksi maalaus on kuitenkin syytä tehdä mahdollisimman pian, mutta viimeistään seuraavana kesänä.

TEKNISET TIEDOT**Kuiva-ainepitoisuus**

23 ±2 tilavuus-%

Kiintoainepitoisuus

n. 270 g/l

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

n. 3 g/l

Käytännön riittoisuusn. 5 - 10 m²/l**Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH
- käsittelykuiva
Päällemaalattavissa**n. 30 min kuluttua
n. 2 h kuluttua

Kalvonpaksuuden kasvu ja kuivumistilan ilman suhteellisen kosteuden nousu hidastavat yleensä kuivumista.

Tehostetussa kuivauksessa ohjeet maalinvalmistajalta.

Ohenne, välineiden pesu

Voidaan ohentaa 0 - 10 % vedellä. Työvälineet pestään vedellä.

Värisävyt

Kuultavat puunsuojasävyt.

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa, tai jäte on poltettava. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa. (Ks. käyttöturvallisuustiedotteen kohta 7.1.)

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely**

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.
Puun kosteuden tulee olla alle 20 %.

Maalausolosuhteet

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +15 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Maalaus

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.
Maali levitetään alipaine- tai harjakoneella, ruiskulla tai siveltimellä.

Pohjamaali voidaan levittää 1 tai 2 kertaa, n. 100 g/m² /kerros.

LISÄTIETOJA

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava tiiviisti suljetuissa astioissa. Sopivin varastointilämpötila on +10 °C - +25 °C.

EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot Teknosin tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedoista ja järjestelmäselosteista.
